

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production	MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM	Granulat	223/3 - Sable 0/0.4 Roulé
Nature pétrographique	Silico-Calcaire	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 1 Norme NF P 18-545 Art 10 : A sauf D D _ Cat 3 (01/01/26)


	0.063	0.125	0.25	0.4	D/2 0.5	D 1	SE(10) (%)
Vss + u	7		99	100			
Vss	6		95	100			
Vsi			45	90	95	100	65
Vsi - u			41	88	94	100	60
sf Max			15.2	3			

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 01/01/2024 au 31/12/2025

	0.063	0.125	0.25	0.4	D/2 0.5	D 1	SE(10) (%)
Nbr. val	25	25	25	25	25	25	10
Maxi	4.1	34.0	93.0	99.0	100.0	100.0	85
XF + 1.25 sf	3.9	30.6	91.7	99.5	100.0	100.0	83
XF	2.9	24.0	81.7	98.5	99.9	100.0	78
XF - 1.25 sf	1.9	17.4	71.7	97.5	99.5	100.0	73
Mini	1.4	13.0	61.0	96.0	99.0	100.0	73
sf	0.81	5.30	7.98	0.77	0.33	0.00	4.14



Essai(s) complémentaire(s)		
ImP	13/08/2024	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	13/08/2024	0
S	13/08/2024	0.006 %
AS	13/08/2024	0.060 %
CaCO3	13/08/2024	24.7 %
Ab	30/06/2025	1.4 %
Prd	30/06/2025	2.63 Mg/m³
Alcali réaction	30/06/2025	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production