

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **660/3 - Sable 0/4 Barmack**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18545 Art 10 : A sauf Fm et f D _ Cat 4 (01/01/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	19.5		54		74		100			3.55	2
Vss	17.5		50		70		99			3.4	1.5
Vsi	11.5		10		30		89	95	100	2.6	
Vsi - u	9.5		6		26		87	94	100	2.45	
sf Max			12.1		12.1		3			0.24	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 01/01/2024 au 31/12/2025

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Maxi	17.8	25.0	39.0	45.0	59.0	81.0	99.0	100.0	100.0	3.38	0.9
XF + 1.25 sf	16.6	23.3	35.2	43.0	57.2	77.7	97.4	100.0	100.0	3.27	0.8
XF	14.5	20.1	29.6	37.1	50.1	70.2	95.5	100.0	100.0	2.98	0.7
XF - 1.25 sf	12.4	16.9	24.0	31.2	43.0	62.7	93.6	100.0	100.0	2.69	0.6
Mini	10.9	15.0	23.0	28.0	40.0	60.0	93.0	100.0	100.0	2.60	0.5
sf	1.68	2.59	4.49	4.71	5.68	6.00	1.54	0.00	0.00	0.23	0.11



Essai(s) complémentaire(s)

ImP	13/08/2024	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	13/08/2024	0
S	13/08/2024	0.006 %
AS	13/08/2024	0.060 %
CaCO3	13/08/2024	26.9 %
Ab	30/06/2025	1.6 %
Prd	30/06/2025	2.64 Mg/m³
Alcali réaction	30/06/2025	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

