

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026  
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **770/3 - GNT 3 B2 0/20 GRH**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 20** Norme **NF EN 12620 : GNT 3 0/20 Concassé (01/01/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	D/2 10	D/1.4 14	16	D 20	1.4 D 28	MB (g/Kg)	W (%)
Vss + u	10			40	47	58	73		93			100		2.5	8
Vss	9			35	40	50	65		85			99		2	7
Vsi	4			10	15	22	35		55			85	100		6
Vsi - u	3			5	8	14	27		47			84	100		5
sf Max				7.57	7.57	8.48	9.09		9.09			4.24			

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 01/01/2024 au 31/12/2025

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	D/2 10	D/1.4 14	16	D 20	1.4 D 28	MB (g/Kg)	W (%)
Nbr. val	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Maxi	9.0	13.0	18.0	24.0	32.0	46.0	60.0	64.0	84.0	93.0	96.0	99.0	100.0	0.7	8.0
XF + 1.25 sf	8.7	12.4	17.5	23.0	31.3	45.6	59.1	64.2	82.9	92.7	95.9	99.3	100.0	0.6	7.4
XF	7.7	10.8	15.2	20.2	27.9	40.5	53.3	57.9	78.3	89.9	93.8	98.9	100.0	0.5	6.5
XF - 1.25 sf	6.7	9.2	12.9	17.4	24.5	35.4	47.5	51.6	73.8	87.1	91.7	98.5	100.0	0.4	5.6
Mini	6.4	9.0	12.0	17.0	24.0	34.0	45.0	49.0	70.0	87.0	91.0	98.0	100.0	0.5	5.5
sf	0.83	1.25	1.83	2.23	2.74	4.11	4.63	5.07	3.64	2.21	1.66	0.30	0.00	0.09	0.69



#### Essai(s) complémentaire(s)

WA24	30/06/2024	0.9 %
LA	18/02/2025	20
Prd	30/06/2024	2.63 Mg/m³
MDE	18/02/2025	11
Alcali réaction	30/06/2025	NQ

SOMBART Guillaume  
Responsable de la Maitrise de la Production

