

Granulats : 881/3 GRAVILLON 4/6 CC BALDERSHEIM

Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire

Elaboration : Concassage - Criblage

Usage : Enrobés (Art.8)

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme						Catégorie				
46.3		Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043						B III Ang 1				
		d/2	d		D		2D					
	0.063	2	4	5.6	6.3	8	12.5	FI	W	Pc	Ptc	Ptr
Etendue e			10		10							
V.S.S.+U	2.3	6	22		97							
V.S.S.	2.0	5	17		92			25				1
V.S.I.			7		82	98	100			95	30	
V.S.I.-U			2		77	97	100					
Ecart-type max												

Partie informative												
Résultats de production												
	0.063	2	4	5.6	6.3	8	12.5	FI	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	2.2	4	18	77	94	100	100	19	1.8	100	97	0
Xf+1.25xEcart-types	1.8	4	16	74	92	100	100	19	1.4	100	100	0
Moyenne Xf	1.5	3	12	66	87	100	100	18	1.0	100	93	0
Xf-1.25xEcart-types	1.1	2	7	58	82	100	100	16	0.6	100	83	0
Minimum	1.0	2	7	58	82	100	100	16	0.7	100	75	0
Ecart-type	0.31	0.8	3.5	6.4	3.8	0.1	0.0	1.0	0.30	0.0	8.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	7	15	7	7	7

