

Granulats : 882/3 GRAVILLON 6/10 CC BALDERSHEIM

Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire

Elaboration : Concassage - Criblage

Usage : Enrobés (Art.8)

| Partie contractuelle | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|-----|---|----|------|------|----|-----|----|-------------|----|-----|-----|
| Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe granulaire | | Norme | | | | | | | | | | Catégorie | | | |
| 6.3 | 10 | Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 | | | | | | | | | | B III Ang 1 | | | |
| | | d/2 | | d | | D | | 1.4D | | 2D | | | | | |
| | 0.063 | 3.15 | 4 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 20 | FI | W | Pc | Ptc | Ptr |
| Etendue e | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | |
| V.S.S.+U | 2.3 | | 6 | 20 | | 95 | | | | | | | | | |
| V.S.S. | 2.0 | | 5 | 15 | | 90 | | | | | 25 | | | | 1 |
| V.S.I. | | | | 5 | | 80 | | 98 | | 100 | | | 95 | 30 | |
| V.S.I.-U | | | | 0 | | 75 | | | | | | | | | |
| Ecart-type max | | | | | | | | | | | | | | | |

| Partie informative | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Résultats de production | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.063 | 3.15 | 4 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 20 | FI | W | Pc | Ptc | Ptr |
| Maximum | 1.4 | 3 | 5 | 16 | 55 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 3.1 | 100 | 84 | 0 |
| Xf+1.25xEcart-types | 1.4 | 3 | 4 | 15 | 50 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 2.0 | 100 | 82 | 0 |
| Moyenne Xf | 1.1 | 2 | 3 | 11 | 43 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 1.2 | 99 | 71 | 0 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.8 | 1 | 2 | 8 | 36 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 0.4 | 98 | 60 | 0 |
| Minimum | 0.7 | 1 | 1 | 7 | 34 | 80 | 99 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0.8 | 97 | 57 | 0 |
| Ecart-type | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 5.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.60 | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| Nombre de résultats | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 |

