

Granulats : 887/3 GRAVILLON 10/14 CC BALDERSHEIM

Pétrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire

Elaboration : Concassage - Criblage

Usage : Enrobés (Art.8)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

[illegible]

Partie informative

Résultats de production

	0.063	5.6	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.4	5	5	6	17	81	98	100	100	10	2.6	100	62	0
Xf+1.25xEcart-types	1.1	3	3	5	16	77	97	100	100	11	1.5	100	62	0
Moyenne Xf	0.7	2	2	3	13	72	95	100	100	9	0.9	99	51	0
Xf-1.25xEcart-types	0.4	0	1	2	11	67	93	100	100	8	0.3	98	40	0
Minimum	0.3	1	1	2	10	67	93	100	100	8	0.4	98	42	0
Ecart-type	0.26	1.0	1.0	1.1	2.3	3.8	1.5	0.1	0.0	1.0	0.50	1.0	9.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	15	5	5	5

