

Granulats : 662/3 SABLE 0/4 CC BALDERSHEIM
Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Enrobés (Art.8)

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a Ang 1

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	ECs	W
Etendue e	6						20	10				
V.S.S.+U	15.0						77	100				
V.S.S.	13.0						73	98				
V.S.I.	7.0						53	88	98	100	35	
V.S.I.-U	5.0						49	86	97	100		
Ecart-type max	1.82						6.06					

Partie informative
Résultats de production

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5.6	8	ECs	W
Maximum	11.6	13.1	23	27	35	52	72	95	100	100	41	3.1
Xf+1.25xEcart-types	10.9	12.4	22	26	33	48	70	96	100	100	41	3.1
Moyenne Xf	9.9	11.2	20	23	29	42	63	93	100	100	40	2.4
Xf-1.25xEcart-types	8.8	10.0	18	20	25	36	57	90	100	100	38	1.7
Minimum	8.7	10.0	17	19	24	35	53	88	100	100	38	1.5
Ecart-type	0.84	0.95	1.9	2.4	3.4	4.8	5.1	2.0	0.0	0.0	1.0	0.50
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15

