

Granulats : 881/3 GRAVILLON 4/6 CC BALDERSHEIM
Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Enrobés (Art.8)

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme							Catégorie				
	4	6.3	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					B III Ang 1				
	0.063	d/2 2	d 4	5.6	D 6.3	8	12.5	FI	W	Pc	Ptc	Ptr
Etendue e			10		10							
V.S.S.+U	2.3	6	20		97							
V.S.S.	2.0	5	15		92			25				1
V.S.I.			5		82	98	100			95	30	
V.S.I.-U			0		77	97	100					
Ecart-type max												

Partie informative
Résultats de production

	0.063	2	4	5.6	6.3	8	12.5	FI	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.7	4	13	72	91	100	100	21	1.8	100	96	0
Xf+1.25xEcart-types	1.6	3	13	71	91	100	100	22	1.9	100	96	0
Moyenne Xf	1.3	3	10	65	88	100	100	19	1.4	100	94	0
Xf-1.25xEcart-types	1.1	2	7	59	85	100	100	16	1.0	100	92	0
Minimum	1.0	2	5	54	84	99	100	14	0.6	100	92	0
Ecart-type	0.23	0.4	2.3	5.1	2.1	0.3	0.0	3.0	0.40	0.0	1.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	6	15	6	6	6

