

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **223/2 - Sable 0/2 Roulé**

Nature pétrographique **Siliceux**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P 18545-10 : A sauf D D _ Cat 3 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	9		75		100	100			2.08	2
Vss	8		71		100	100			1.93	1.5
Vsi	2		21		60	90	95	100	1.33	
Vsi - u	1		17		57	88	94	99	1.18	
sf Max			15.2		12.1	3			0.18	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	21	21	21	17
Maxi	8.1	31.0	59.0	85.0	99.0	100.0	100.0	100.0	2.00	1.9
XF + 1.25 sf	6.2	25.0	55.2	82.8	98.5	100.0	100.0	100.0	1.86	1.5
XF	4.3	17.2	46.2	77.0	96.5	99.8	100.0	100.0	1.63	1.2
XF - 1.25 sf	2.4	9.4	37.2	71.3	94.5	99.3	100.0	100.0	1.40	0.9
Mini	2.6	7.0	33.0	66.0	93.0	99.0	100.0	100.0	1.27	1.0
sf	1.50	6.27	7.17	4.60	1.60	0.40	0.00	0.00	0.18	0.21



Essai(s) complémentaire(s)

ImP	24/09/2025	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	24/09/2025	0
S	13/08/2024	0.002 %
AS	13/08/2024	0.057 %
CaCO3	13/08/2024	0.4 %
Ab	30/06/2026	2.2 %
Prd	30/06/2026	2.58 Mg/m³
MBf	27/04/2026	2.3 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

