

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **223/3 - Sable 0/0.4 Roulé**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **1** Norme **NF P 18-545 Art 10 : A sauf D D _ Cat 3 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.4	D/2 0.5	D 1	SE(10) (%)
Vss + u	7		99	100			
Vss	6		95	100			
Vsi			45	90	95	100	65
Vsi - u			41	88	94	100	60
sf Max			15.2	3			

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.4	D/2 0.5	D 1	SE(10) (%)
Nbr. val	23	23	23	23	23	23	22
Maxi	5.9	34.0	86.0	99.0	100.0	100.0	87
XF + 1.25 sf	5.5	33.1	85.3	99.3	100.0	100.0	83
XF	4.4	27.5	78.4	98.4	99.8	100.0	78
XF - 1.25 sf	3.4	21.9	71.6	97.5	99.3	100.0	73
Mini	2.2	15.0	66.0	97.0	99.0	100.0	69
sf	0.84	4.45	5.48	0.72	0.39	0.00	3.95



Essai(s) complémentaire(s)

ImP	13/08/2024	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	13/08/2024	0
S	13/08/2024	0.006 %
AS	13/08/2024	0.060 %
CaCO3	13/08/2024	24.7 %
Ab	30/06/2026	1.0 %
Prd	30/06/2026	2.66 Mg/m³
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

