

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM** Granulat **442/2 - Gravier 4/14 Roulé**
Nature pétrographique **Siliceux** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **14** Norme **NF P 18545-10 : A sauf WA24 B & F D (01/07/26)**


	d/2 2	d 4	5.6	D/2 7.1	D/1.4 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20			73	100			4.3	24
Vss	5	15			67	99			4	20
Vsi					37	84	98	100		
Vsi - u					31	79	97	100		
sf Max		4.55			9.1	4.55				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 2	d 4	5.6	D/2 7.1	D/1.4 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)
Nbr. val	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6
Maxi	4.0	5.0	9.0	26.0	65.0	95.0	100.0	100.0	2.3	14
XF + 1.25 sf	3.7	4.4	7.2	22.9	60.5	94.8	100.0	100.0	2.0	14
XF	2.3	2.9	5.2	17.1	51.6	91.5	100.0	100.0	1.3	13
XF - 1.25 sf	0.9	1.4	3.2	11.3	42.7	88.2	100.0	100.0	0.6	12
Mini	1.0	1.0	3.0	9.0	40.0	85.0	100.0	100.0	0.5	11
sf	1.13	1.21	1.59	4.63	7.09	2.67	0.00	0.00	0.53	1.18



Essai(s) complémentaire(s)

WA24	30/06/2026	4.1 %
F	24/09/2025	4.2 %
LA	24/09/2025	26
Prd	30/06/2026	2.45 Mg/m ³
MDE	24/09/2025	38
Cl	14/08/2024	< 0,001 %
S	14/08/2024	0.002 %
AS	14/08/2024	0.090 %
Na2O eq	24/09/2025	0.0037 %
MBf	27/04/2026	2.3 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

