

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **552/2 - Mélange 0/4 Roulé (6/5)**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18545-10 : A _ Cat 1 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Vss + u	4		54		89		99			3.25
Vss	3		50		85		97			3.1
Vsi			10		45		87	95	100	2.5
Vsi - u			6		41		85	94	100	2.35
sf Max			12.1		12.1		3			0.18

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Nbr. val	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Maxi	2.9	8.0	33.0	60.0	69.0	81.0	93.0	100.0	100.0	2.99
XF + 1.25 sf	2.6	7.4	31.6	56.6	66.7	78.4	92.8	100.0	100.0	2.94
XF	2.2	6.3	28.8	52.3	63.5	76.1	91.9	99.4	100.0	2.81
XF - 1.25 sf	1.8	5.2	26.0	48.0	60.3	73.8	91.1	98.8	100.0	2.69
Mini	1.6	4.0	25.0	47.0	59.0	73.0	91.0	99.0	100.0	2.60
sf	0.32	0.87	2.27	3.43	2.57	1.86	0.68	0.50	0.00	0.10



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	24/09/2025	0.0058 %
ImP	24/09/2025	Néant
Cl	24/09/2025	< 0,001 %
Mh	24/09/2025	0
S	24/09/2025	0.010 %
AS	24/09/2025	0.020 %
CaCO3	13/08/2024	16.2 %
Ab	30/06/2026	2.2 %
Prd	30/06/2026	2.60 Mg/m³
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

