

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **553/3 - Sable 0/4 Reconstitué**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18-545 Art 10 : A _ Cat 3 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)
Vss + u	10		61		90		100			2.95	
Vss	8		57		87		99			2.8	
Vsi	2		17		47		89	95	100	2.2	65
Vsi - u			13		44		87	94	100	2.05	60
sf Max			12.1		12.1		3			0.18	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)
Nbr. val	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Maxi	8.0	14.0	41.0	62.0	70.0	80.0	96.0	100.0	100.0	2.63	78
XF + 1.25 sf	7.4	13.8	39.2	61.8	69.5	79.5	95.6	100.0	100.0	2.60	76
XF	6.7	12.7	36.6	59.5	67.3	77.7	94.7	100.0	100.0	2.51	72
XF - 1.25 sf	6.0	11.6	34.1	57.2	65.1	75.9	93.8	100.0	100.0	2.42	68
Mini	5.7	11.0	33.0	55.0	64.0	75.0	94.0	100.0	100.0	2.42	65
sf	0.59	0.91	2.04	1.87	1.76	1.43	0.69	0.00	0.00	0.07	3.38



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	13/08/2024	0.0071 %
Fs	24/09/2025	22 %
ImP	13/08/2024	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	13/08/2024	0
S	13/08/2024	0.006 %
AS	13/08/2024	0.060 %
CaCO3	13/08/2024	24.7 %
Ab	30/06/2026	1.0 %
Prd	30/06/2026	2.64 Mg/m³
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

