

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **554/2 - Mélange 0/4 Roulé (3/6/5)**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18545-10 : A_Cat 1 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Vss + u	4		57		92		100			3.05
Vss	3		53		88		98			2.9
Vsi			13		48		88	95	100	2.3
Vsi - u			9		44		86	94	100	2.15
sf Max			12.1		12.1		3			0.18

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM
Nbr. val	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maxi	2.9	11.0	37.0	65.0	76.0	85.0	95.0	100.0	100.0	2.82
XF + 1.25 sf	2.7	9.6	36.7	62.0	75.0	83.7	94.1	100.0	100.0	2.80
XF	2.3	8.3	33.3	56.4	68.2	79.7	92.9	99.5	100.0	2.61
XF - 1.25 sf	1.9	7.0	29.9	50.8	61.4	75.8	91.7	98.6	100.0	2.42
Mini	2.0	7.0	28.0	50.0	59.0	76.0	92.0	98.0	100.0	2.34
sf	0.28	1.06	2.71	4.48	5.45	3.16	0.99	0.71	0.00	0.15



Essai(s) complémentaire(s)

ImP	24/09/2025	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	24/09/2025	0
S	13/08/2024	0.003 %
AS	13/08/2024	0.058 %
CaCO3	13/08/2024	7.7 %
Ab	30/06/2026	2.1 %
Prd	30/06/2026	2.59 Mg/m ³
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

