

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **661/3 - Sable 0/2 Fillérisé**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P 18545 Art 7 : a _ Ang 3 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	Ecs (s)
Vss + u	23				81	100			2.5	
Vss	21				77	99			2	
Vsi	15				57	89	98	100		30
Vsi - u	13				53	87	97	100		28
sf Max					6.06	3.03				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	Ecs (s)
Nbr. val	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6
Maxi	20.1	28.0	40.0	55.0	77.0	98.0	100.0	100.0	0.5	33
XF + 1.25 sf	19.3	26.8	38.4	52.7	73.8	96.7	100.0	100.0	0.5	34
XF	18.0	24.7	35.1	47.6	67.0	94.5	99.7	100.0	0.5	33
XF - 1.25 sf	16.7	22.7	31.8	42.5	60.2	92.3	99.1	100.0	0.5	32
Mini	15.5	20.0	28.0	39.0	57.0	91.0	99.0	100.0	0.5	31
sf	1.02	1.64	2.62	4.07	5.42	1.74	0.46	0.00	0.00	1.00



Essai(s) complémentaire(s)

ImP	13/08/2024	Néant
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
Mh	13/08/2024	0
S	13/08/2024	0.006 %
AS	13/08/2024	0.060 %
CaCO3	13/08/2024	26.9 %
WA24	30/06/2026	1.0 %
Prd	30/06/2026	2.64 Mg/m³
MBf	02/02/2026	1.7 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

