

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **662/2 - Sable 0/4 Concassé**

Nature pétrographique **Siliceux**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18545-7 : b _ Ang 1 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Vss + u	20.5					88	100			3	
Vss	18.5					84	99			2.5	
Vsi	12.5					64	89	98	100		
Vsi - u	10.5					60	87	97	100		
sf Max						6.6	3.3				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Nbr. val	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Maxi	19.7	26.0	36.0	52.0	70.0	85.0	98.0	100.0	100.0	2.6	3.23
XF + 1.25 sf	18.5	23.8	32.9	45.8	63.8	81.8	97.7	100.0	100.0	2.3	3.23
XF	15.6	19.9	27.6	38.2	54.1	74.8	95.9	100.0	100.0	1.9	2.90
XF - 1.25 sf	12.7	16.0	22.3	30.6	44.4	67.8	94.1	100.0	100.0	1.5	2.58
Mini	12.0	15.0	21.0	29.0	44.0	67.0	92.0	100.0	100.0	1.5	2.34
sf	2.35	3.11	4.25	6.09	7.75	5.62	1.41	0.00	0.00	0.33	0.26



Essai(s) complémentaire(s)

Cl	13/08/2024	< 0,001 %
S	13/08/2024	0.002 %
AS	13/08/2024	0.057 %
Ecs	04/05/2026	36 s
WA24	30/06/2026	2.1 %
Prd	30/06/2026	2.54 Mg/m ³
MBf	23/02/2026	4.2 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

