

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **883-2 - Gravier 12.5/20 Concassé**

Nature pétrographique **Siliceux**

Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **12.5 20** Norme **NF P 18545-7 : D III _ Ang 2 (01/07/26)**


	d/2 6.3	d 12.5	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Vss + u	6	19		100			2.6	29			10
Vss	5	14		99			2	25			3
Vsi		4		89	98	100			90		
Vsi - u				84	97	100			83		
sf Max		3		3							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 6.3	d 12.5	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	22	22	22	22	22	22	22	6	6	6	6
Maxi	4.0	15.0	68.0	98.0	100.0	100.0	2.0	8	95	21	2
XF + 1.25 sf	3.2	12.7	65.7	96.8	100.0	100.0	1.5	8	95	19	2
XF	2.0	9.3	54.7	94.3	100.0	100.0	1.1	7	93	14	1
XF - 1.25 sf	0.8	5.9	43.8	91.9	99.7	100.0	0.7	6	91	9	-0
Mini	1.0	5.0	36.0	91.0	99.0	100.0	0.6	6	91	10	0
sf	0.93	2.69	8.76	1.96	0.21	0.00	0.31	0.89	1.67	4.36	1.00



Essai(s) complémentaire(s)

WA24	30/06/2026	2.0 %
F	24/09/2025	0.9 %
LA	24/09/2025	21
Prd	30/06/2026	2.58 Mg/m³
MDE	24/09/2025	23
Cl	13/08/2024	0.001 %
S	13/08/2024	0.002 %
AS	13/08/2024	0.057 %
MBf	23/02/2026	4.2 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

