

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **883/3 - Gravier 10/20 C**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 20** Norme **NF P 18545-9 : B III Bis (01/07/26)**


	d/2 5	d 10	D/1.4 14	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	Fl (%)	Ctc (%)	Ctr (%)	Cc (%)
Vss + u	6	20			100			1.8	24		17	
Vss	5	15			99			1.5	20		10	
Vsi					84	98	100					50
Vsi - u					79	97	100					43
sf Max		4.5			4.5							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 5	d 10	D/1.4 14	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	Fl (%)	Ctc (%)	Ctr (%)	Cc (%)
Nbr. val	22	22	22	22	22	22	22	22	6	6	6	6
Maxi	2.0	11.0	52.0	79.0	98.0	100.0	100.0	1.1	19	19	2	96
XF + 1.25 sf	1.4	8.0	48.9	70.8	98.0	100.0	100.0	0.8	16	21	0	97
XF	1.1	5.3	40.6	60.7	95.3	100.0	100.0	0.6	10	17	0	89
XF - 1.25 sf	0.8	2.6	32.3	50.6	92.6	100.0	100.0	0.4	4	13	0	81
Mini	1.0	3.0	31.0	44.0	90.0	100.0	100.0	0.4	7	11	0	78
sf	0.21	2.19	6.66	8.08	2.16	0.00	0.00	0.17	4.56	3.03	0.89	6.15



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	13/08/2024	0.0036 %
PSV	18/02/2025	54
F	04/09/2024	0.1 %
Cl	13/08/2024	< 0,001 %
S	13/08/2024	0.006 %
AS	24/09/2025	0.020 %
WA24	30/06/2026	0.9 %
Prd	30/06/2026	2.62 Mg/m³
LA	18/02/2025	20
MDE	18/02/2025	11
MBf	02/02/2026	1.7 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

