

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM** Granulat **891/3 - Gravier 4/6.3 Barmack**
Nature pétrographique **Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **6.3** Norme **NF P 18545 Art 10 : A (01/07/26)**


	d/2 2	d 4	5.6	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	Fl (%)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Vss + u	6	20		100			4.3	24			8
Vss	5	15		99			4	20			1
Vsi				84	98	100			30	95	
Vsi - u				79	97	100			23	88	
sf Max		4.5		4.5							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 2	d 4	5.6	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	Fl (%)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	6	6	6	6
Maxi	2.0	8.0	85.0	99.0	100.0	100.0	1.7	9	61	100	0
XF + 1.25 sf	2.0	7.0	83.7	98.9	100.0	100.0	1.7	9	60	100	0
XF	1.4	4.7	76.8	97.8	100.0	100.0	1.2	6	49	100	0
XF - 1.25 sf	0.8	2.4	69.9	96.7	100.0	100.0	0.7	3	38	99	0
Mini	1.0	2.0	65.0	96.0	100.0	100.0	0.2	3	42	99	0
sf	0.51	1.86	5.51	0.90	0.00	0.00	0.38	2.24	8.98	0.45	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

F	04/09/2024	0.1 %
Cl	04/09/2024	0.001 %
S	04/09/2024	0.006 %
AS	24/09/2025	0.020 %
WA24	30/06/2026	1.0 %
Prd	30/06/2026	2.63 Mg/m³
LA	18/02/2025	20
MDE	18/02/2025	11
Alcali réaction	30/06/2026	NQ
MBf	02/02/2026	1.7 g/Kg

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

