

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **893/2 - Gravier 4/12.5 Concassé**

Nature pétrographique **Siliceux**

Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **12.5** Norme **NF P 18545-7 : D III sauf d/2 V_Ang 2 (01/07/26)**


	d/2 2	d 4	5.6	D/1.4 9	D 12.5	16	2 D 25	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Vss + u	8	15		86	100			4.6	29			10
Vss	7	10		80	99			4	25			3
Vsi	2			50	89	98	100			90		
Vsi - u	1			44	84	97	100			83		
sf Max		3		9.1	3							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 2	d 4	5.6	D/1.4 9	D 12.5	16	2 D 25	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	20	20	20	20	20	20	20	20	6	6	6	6
Maxi	8.0	10.0	31.0	80.0	98.0	100.0	100.0	4.6	14	100	48	3
XF + 1.25 sf	6.5	8.2	28.3	79.0	98.7	100.0	100.0	3.8	14	100	44	3
XF	4.6	5.6	20.7	68.0	96.1	100.0	100.0	2.8	12	96	33	1
XF - 1.25 sf	2.7	3.0	13.1	57.0	93.5	100.0	100.0	1.8	10	92	22	0
Mini	2.0	2.0	8.0	50.0	92.0	100.0	100.0	1.5	10	92	24	0
sf	1.50	2.11	6.05	8.77	2.10	0.00	0.00	0.79	1.67	2.90	8.80	1.26



Essai(s) complémentaire(s)

WA24	30/06/2026	2.1 %
F	24/09/2025	0.9 %
LA	24/09/2025	21
Prd	30/06/2026	2.56 Mg/m³
MDE	24/09/2025	23
Cl	13/08/2024	0.001 %
S	13/08/2024	0.002 %
AS	13/08/2024	0.057 %
MBf	23/02/2026	4.2 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

